



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ – ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ
AKREDITOVANÁ ČIA pod č. 1048
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

ODBORNÁ LABORATOŘ OL 124

telefon: 224354806

fax: 233339987

Počet výtisků : 2

Výtisk číslo : 1

Počet listů : 3

List číslo : 1

Zakázkové číslo : 136015A

PROTOKOL číslo: 124007/2013

o zkoušce : **Součinitel difúze radonu v asfaltovém pásu
MAMUT S4 P zjištěný podle metodiky K124/02/95**

Jméno a adresa zákazníka:

SOPREMA Hydroizolace s.r.o.

Türkova 2332/1

149 00 Praha 4

Datum vystavení protokolu: 11.3.2013

Pracovník odpovědný za protokol:



Prof. Ing. Richard Wasserbauer, DrSc.
technický vedoucí OL 124

Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají výhradně předmětu zkoušky (zkušebního vzorku). Veškerá porovnání naměřených hodnot s požadovanými hodnotami jsou uvedena v souladu s ustanovením ČSN EN ISO /IEC 17025:2005

V souladu s požadavky na protiradonové izolace stanovenými ČSN 73 0601 "Ochrana staveb proti radonu z podlaží" bylo provedeno měření součinitele difúze radonu v SBS modifikovaném asfaltovém pásu s nosnou vložkou z polyesterové rohože MAMUT S4 P. Měření probíhalo od 22.2.2013 do 11.3.2013.

Zkušební vzorky

Zkušební vzorky byly vyříznuty z materiálu, dodaného dne 6.2.2013 zástupcem zákazníka, panem ing. P. Lolkem. Vzorky převzal a pod značkami 5/13/J (1 až 6) označil doc. ing. M. Jiránek. Pro stanovení součinitele byly použity vzorky o průměru 160 mm a 200 mm a tloušťce 3,41 mm. Testován byl spoj natavený plamenem.

Zkušební metodika

Součinitel difúze radonu byl stanoven podle metodiky K124/02/95, podle které se zkušební vzorek upne mezi dvě nádoby. Radon difunduje izolací ze spodní (zdrojové) nádoby do horní. Po dosažení rovnovážného stavu pod izolací a v izolaci se v horní nádobě změří nárůst objemové aktivity radonu, z něhož se vypočte součinitel difúze radonu. Metodika byla schválena Státním úřadem pro jadernou bezpečnost dne 6.8.1998.

Laboratorní podmínky

MAMUT S4 P – materiál

Rovnovážná koncentrace radonu ve spodní nádobě: $36,3 \pm 1,1 \text{ MBq/m}^3$

Tok radonu do horní nádoby: $0,7 \pm 0,2 \text{ Bq/m}^3\text{s}$

MAMUT S4 P – spoj

Rovnovážná koncentrace radonu ve spodní nádobě: $34,2 \pm 1,1 \text{ MBq/m}^3$

Tok radonu do horní nádoby: $0,4 \pm 0,1 \text{ Bq/m}^3\text{s}$

Měřicí zařízení: monitor radonu RDA 200 (N12), mikrometrický šroub (N11)

Laboratorní teplota: $22^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$

Výsledky zkoušky

Výsledky opakovaných zkoušek jsou shrnuty v následující tabulce:

MATERIÁL	SOUČINTEL DIFÚZE D (m ² /s)	
	průměr	nejistota měření
MAMUT S4 P	5,8.10 ⁻¹²	± 0,6.10 ⁻¹²
MAMUT S4 P spoj	4,2.10 ⁻¹²	± 0,4.10 ⁻¹²


Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota s koeficientem k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %

Doporučení

Vhodnost použití materiálu na protiradonovou izolaci se v konkrétním případě posoudí v souladu s ČSN 73 0601 "Ochrana staveb proti radonu z podloží".

Zkoušku provedl: Doc. ing. Martin Jiránek, CSc.

Protokol vypracoval: Doc. ing. Martin Jiránek, CSc.


.....
garant zkoušky