



Technický list výrobku

Podkladní samolepicí asfaltový pás modifikovaný kopolymerem SBS **IZOBIT SUPER STICK G**

Č. j.	Vlastnost		Hodnota
1.	Viditelné vady		Výrobek je bez viditelných vad
2.	Rozměry	Délka	Min. 10,0 m
		Šířka	Min. 1,0 m
		Tloušťka	3,0 mm (± 0,2)
3.	Vodotěsnost při tlaku 60 kPa		Splňuje požadavky
4.	Vodotěsnost po protažení při nízké teplotě		NPD
5.	Reakce na oheň		Třída E
6.	Rozměrová stabilita		NPD
7.	Maximální tahová síla	Směr podélně	1500 ⁺¹⁰⁰⁰ ₋₅₀₀ N/50 mm
		Směr příčně	1500 ⁺¹⁰⁰⁰ ₋₅₀₀ N/50 mm
8.	Protažení při maximální tahové síle	Směr podélně	10 ⁺⁸ ₋₈ %
		Směr příčně	10 ⁺⁸ ₋₈ %
9.	Ohebnost při nízké teplotě		≤ -30°C
10.	Odolnost proti stékání při vysoké teplotě		≤ +100°C
11.	Přímost		Odchylka nepřesahuje 20mm při délce 10m (proporcionálně i k ostatním délkám)
12.	Pronikání vodních pár**		μ = 20 000
13.	Odolnost na úder		NPD
14.	Odolnost spoje (odolnost na stříh)	Podélný spoj	NPD
		Příčný spoj	NPD
15.	Odolnost na statickou zátěž		NPD
16.	Odolnost proti prorůstání kořenů		NPD
17.	Přilnavost posypu		NPD
18.	Odolnost při působení vnějšího požáru*		NPD
19.	Odolnost při působení požáru z vnitřní strany REI*		NPD
20.	Odolnost spoje (odolností proti odloupávání)	Podélný spoj	NPD
		Příčný spoj	NPD
21.	Odolnost proti roztrhání (hřebíkem)	Podélný směr	150 ⁺¹⁰⁰ ₋₁₀₀ N
		Příčný směr	150 ⁺¹⁰⁰ ₋₁₀₀ N
22.	Nebezpečné látky vymezené právními předpisy		Neobsahuje azbest, uhelný dehet
23.	Trvanlivost	Vodotěsnost po umělém stárnutí	NPD
		Chemická odolnost	NPD

* platí pro testované střešní systémy

** Testy provedené dle PN-EN 13984 elastické výrobky zabezpečující proti vodě.

Výrobky z umělých hmot a kaučuku na úpravu pronikání vodních pár. Definice a vlastnosti.

Doplňující údaje:

Množství na paletě		20 rolí (200 m ²)
Typ osnovy		Skleněná textilie
Typ asfaltové hmoty		Modifikovaný asfalt SBS
Typ provedení povrchu	Vrchní povrch	Jemnozrnný posyp nebo umělohmotná fólie
	Spodní povrch	Umělohmotná fólie

IZOBUD Sp. z o.o.

Lesná, č.p. 4, Łaki Kozielskie, PSČ 47 150, Lesnica, Polsko

tel. +48 77 4615287, fax. +48 77 4639730

www.izobit.com.pl



Technický list výrobku

Podkladní samolepicí asfaltový pás modifikovaný kopolymerem SBS

IZOBIT SUPER STICK G

Informace ohledně zdraví a bezpečnosti:

Za běžných přepravných a skladovacích podmínek, a při běžném použití výrobku, neobsahuje tento výrobek azbest, složky uhelného dehtu a žádné jiné látky nepříznivé lidskému zdraví.

Podmínky skladování, přepravy a použití:

1. Přepravujte a skladujte jen jednu vrstvu ve stojaté poloze.
2. Skladujte ve vzdálenosti nejméně 120 cm od radiátorů a ostatních zdrojů tepla, za podmínek zamezujících zvlhčení a nevystavujte nadměrnému působení slunečního záření.
3. **Používejte pro izolaci střech, jako podkladní prvek vícevrstevných střešních krytin, na ovíjení izolačních desek z pěnového polystyrenu a na úpravu pronikání vodních pár jako vrstvu parozábrany.**
4. Rozvíjení a pokládku vykonávejte při okolní teplotě $5 \div 35^\circ \text{C}$. Před zahájením pokládky, skladujte asfaltové pásy po dobu minimálně 24 hodin v teplotě přesahující $+18^\circ \text{C}$. Přímou před zahájením pokládky doporučujeme asfaltový pás uložit na rovném povrchu pro narovnání, co zabraňuje vzniku hrbolků po položení pásů na podkladu.
5. Podklad musí být čistý, rovný, zbaven nečistot. Vlhkost betonového nebo zděného podkladu nesmí přesahovat 5%. Před pokládkou asfaltových pásů na betonovém nebo zděném podkladu doporučujeme aplikaci asfaltového základu.
6. **Pásy připevňte k podkladu odtrhnutím spodní vrstvy ochranné fólie s minimálně 10 cm přesahem. Dodatečně lze asfaltové pásy připevňovat mechanicky.** Adhezivní síla samolepicího povrchu je nejlepší při okolní teplotě přesahující 10°C . Během svařování horkým vzduchem vrstvy asfaltových pásů nad samolepicími pásy, bude dosažena optimální přilnavost samolepicího pásu k podkladu.
7. Přitlačte k podkladu pokryvačským válečkem. Přitlačování asfaltových pásů k podkladu botou nebo nástrojem a předměty, které nejsou k tomu určené je nepřijatelné.
8. Nepoužívejte asfaltové pásy při působení chemických látek rozpouštějících, nebo rozkládajících asfalt, např. chloroform, benzen, toluen, ropné produkty, koncentrovaná kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina máselná, kyselina olejová, fenol a pyridin a jejich deriváty.
9. V souladu s aktuálně platnými právními předpisy z oblasti stavebnictví, včetně aktuálních norem, musí být celek pokryvačských prací prováděn osobou odborně způsobilou v oboru vykonávání hydroizolačních prací, a kdy je to nutné, také pod dozorem oprávněné osoby.
10. Výše uvedené informace nejsou podrobným návodem na vykonávání střešních krytin.
11. Právní předpisy z oblasti stavebnictví, normy a stavební projekt jsou a vždy budou považované za nadřazené vůči našim doporučením.
12. **Záruční doba produktu je – 15 let** (Záruční doba produktu, který nebyl přilepen k podkladu, činí maximálně 7 měsíců ode dne nákupu pod podmínkou, že bude skladován v zatemněném prostoru).

Technická specifikace: PN-EN 13707+A2:2009

Certifikáty podnikové kontroly výroby č. 1023-CPR-0178 F vydané certifikovanou osobou Institute for Testing and Certification Inc. Zlín, Czech Republic (číslo notifikované osoby: 1023).

PKWiU: 23.99.12.0