



1023

Technický list výrobku

**Podkladní asfaltový pás ventilační
IZOBIT PP50/70**

Č. j.	Vlastnost		Hodnota
1.	Viditelné vady		Výrobek je bez viditelných vad
2.	Rozměry	Délka	Min. 20,0 m
		Šířka	Min. 1,0 m
		Tloušťka	2,1 mm (± 5%)
3.	Koncentrace přírodních prvků F1 F2 Bq/kg		Ne větší než 1,2 Ne větší než 240
4.	Obsah rozpustných složek v chloroformu		Ne méně než 700g/m ²
9.	Ohebnost při nízké teplotě		≤ 0°C
10.	Odolnost proti stékání při vysoké teplotě		≤ +70°C
11.	Přímost		Odchylka nepřesahuje 40mm při délce 20m (proporcionálně i k ostatním délkám)
12.	Perforace		Ne méně než 12%
13.	Průměr otvorů v mm		Ne více než 40
22.	Nebezpečné látky vymezené právními předpisy		Neobsahuje azbest, uhelný dehet

* platí pro testované střešní systémy

** Testy provedené dle PN-EN 13984 elastické výrobky zabezpečující proti vodě.

Výrobky z umělých hmot a kaučuku na úpravu pronikání vodních pár. Definice a vlastnosti.

Doplňující údaje:

Množství na paletě		20 rolí (400 m ²)
Typ vložky		Skleněná textilie
Typ asfaltové hmoty		Oxidovaný asfalt
Typ provedení povrchu	Vrchní povrch	Jemnozrnný posyp
	Spodní povrch	Jemnozrnný posyp

IZOBUD Sp. z o.o.

Lesná, č.p. 4, Łaki Kozielskie, PSČ 47 150, Lesnica, Polsko

tel. +48 77 4615287, fax. +48 77 4639730

www.izobit.com.pl



1023

Technický list výrobku

Podkladní asfaltový pás ventilační IZOBIT PP50/70

Informace ohledně zdraví a bezpečnosti:

Za běžných přepravných a skladovacích podmínek, a při běžném použití výrobku, neobsahuje tento výrobek azbest, složky uhelného dehtu a žádné jiné látky nepříznivé lidskému zdraví.

Podmínky skladování, přepravy a použití:

1. Přepravujte a skladujte jen jednu vrstvu ve stojaté poloze.
2. Skladujte ve vzdálenosti nejméně 120 cm od radiátorů a ostatních zdrojů tepla, za podmínek zamezujících zvlhčení a nevystavujte nadměrnému působení slunečního záření.
3. **Používejte jako podkladní prvek vícevrstevných střešních krytin, na úpravu pronikání vodních par.**
4. Rozvinení a pokládku vykonávejte při okolní teplotě $5 \div 35^{\circ}\text{C}$. Před zahájením pokládky, skladujte asfaltové pásy po dobu minimálně 24 hodin v teplotě přesahující $+18^{\circ}\text{C}$. Přímo před zahájením pokládky doporučujeme asfaltový pás uložit na rovném povrchu pro narovnání, co zabraňuje vzniku hrbolků po položení pásů na podkladu.
5. Podklad musí být čistý, rovný, zbaven nečistot. Vlhkost betonového nebo zděného podkladu nesmí přesahovat 5%. Před pokládkou asfaltových pásů na betonovém nebo zděném podkladu doporučujeme aplikaci asfaltového základu.
6. **Asfaltový pás se klade na volno s přesahy max. 3cm. Pás se nenahřívá a ani nelepí. V ploše musí být umístěny komínky min. 1ks/40m². Od okrajů střechy a detailových míst musí být ventilační pás odsunutý min. 50cm.**
7. Přitlačte k podkladu pokryvačským válečkem. Přitlačování asfaltových pásů k podkladu botou nebo nástrojem a předměty, které nejsou k tomu určené je nepřijatelné.
8. Nepoužívejte asfaltové pásy při působení chemických látek rozpouštějících, nebo rozkládajících asfalt, např. chloroform, benzen, toluen, ropné produkty, koncentrovaná kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina máselná, kyselina olejová, fenol a pyridin a jejich deriváty.
9. V souladu s aktuálně platnými právními předpisy z oblasti stavebnictví, včetně aktuálních norem, musí být celek pokryvačských prací prováděn osobou odborně způsobilou v oboru vykonávání hydroizolačních prací, a kdy je to nutné, také pod dozorem oprávněné osoby.
10. Výše uvedené informace nejsou podrobným návodem na vykonávání střešních krytin.
11. Právní předpisy z oblasti stavebnictví, normy a stavební projekt jsou a vždy budou považované za nadřazené vůči našim doporučením.
12. **Záruční doba produktu je – 2 roky** (Záruční doba produktu, který nebyl přitavenen k podkladu, činí maximálně 7 měsíců ode dne nákupu pod podmínkou, že bude skladován v zatemněném prostoru).

Technická specifikace: PN-EN 13707+A2:2009

Certifikáty podnikové kontroly výroby č. 1023-CPR-0178 F vydané certifikovanou osobou Institute for Testing and Certification Inc. Zlín, Czech Republic (číslo notifikované osoby: 1023).

PKWiU: 23.99.12.0