

VINITEX MAT

POPIS

VINITEX MAT je hydroizolační folie z měkčeného PVC vyztužená skelnou rohoží.

PŘEDNOSTI

- Dobrá odolnost proti stárnutí
- Odolnost proti povětrnostním vlivům
- Vynikající mechanické vlastnosti
- Snadné horkovzdušné svařování, i několik let po instalaci
- Vynikající rozměrová stálost
- Odolnost proti prorůstání kořenů v souladu s EN 13948:2008

POUŽITÍ

VINITEX MAT se používá pro hydroizolaci střech, zejména pro střechy přitížené kamenivem, dlažbou a zelené střechy, u nových nebo při opravách stávajících střech.

MONTÁŽ

- Montáž foliových systémů VINITEX musí provádět pouze kvalifikovaný a proškolený pracovník.
- Podklad musí být hladký, čistý, rovný bez ostrých hran a jiných nežádoucích výstupků. Nesmí přijít do kontaktu s asfaltem, bitumeny, oleji, EPS nebo stávajícími foliemi. Je nutné oddělit tyto materiály od folie separační vrstvou.
- Folie se spojují pomocí horkovzdušného svařování. Spoje se kontrolují pomocí kontrolní jehly s kulatou špičkou.
- Před svařováním je nutné svařovací přístroj dostatečně zahřát a upravit nastavení teploty, rychlosti svařování podle okolních podmínek (teplota vzduchu, podkladu, folie).

PŘEDPISY

- Vyrobeno podle evropské normy EN 13956. Označení CE č. 1085/CPR/0261.
- Certifikováno dle BBA (British Board Agreement) č. 11/4875.
- Vyrobeno vícenásobnou extruzí nebo cast procesem ve výrobním závodě certifikovaném dle ISO 9001 a ISO 14001.
- Certifikováno v Eduardo Torroja s DIT „TEXLOSA střešním systémem“ pro skladby s 0% sklonem.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Barva (vrchní strana/spodní strana): Světle šedá/tmavě šedá

	Vinitex MAT 1,2	Vinitex MAT 1,5	Vinitex MAT 1,8	Vinitex MAT 2,0
Délka (m)	20 nebo 25	20	20	20
Šířka (m)	2,10	2,10	2,10	2,10
Počet rolí na paletě	14	14	14	14
m²/ role	42 nebo 52,5	42	42	42
m²/ paleta	588 nebo 735	588	588	588

Skladování: Vodorovně a souběžně (nikdy nekřížit). Dodává se v rolích navinuté na kartonové trubici. Skladujte v originálním balení na suchém a chladném místě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI	Jednotka	Zkušební metoda	Vinitex MAT 1,2	Vinitex MAT 1,5	Vinitex MAT 1,8	Vinitex MAT 2,0
Tloušťka	mm	EN 1849-2	1,2	1,5	1,8	2,0
Plošná Hmotnost	kg/m ²	EN 1849-2	1,5	1,8	2,15	2,4
Vodotěsnost	-	EN 1928 (B)	vodotěsný	vodotěsný	vodotěsný	vodotěsný
Pevnost v tahu	N/mm ²	EN 12311-2 (B)	≥ 9	≥ 9	≥ 9	≥ 9
Prodloužení při přetržení	%	EN 12311-2 (B)	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200
Odolnost proti nárazu	mm	EN 12691 (A)	≥ 450	≥ 800	≥ 900	≥ 1 250
Odolnost proti statickému zatížení	kg	EN 12730	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20
Odolnost proti protrhávání	N	EN 12310-2	≥ 110	≥ 135	≥ 160	≥ 170
Odolnost proti protrhávání (L x T)	N	EN 12310-1	400x300	400x300	400x300	400x300
Odolnost proti odlupování ve spoji	N/50mm	EN 12316-2	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200
Smyková odolnost ve spoji	N/50mm	EN 12317-2	≥ 430	≥ 540	≥ 640	≥ 720
Ohebnost za nízkých teplot	°C	EN 495-5	≤ -25	≤ -25	≤ -25	≤ -25
Odolnost proti prorůstání kořenů	-	EN 13948	bez průniku	bez průniku	bez průniku	bez průniku
Trvanlivost: umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody	vizuálně	EN 1297	bez trhlin	bez trhlin	bez trhlin	bez trhlin
Rozměrová stálost	%	EN 1107-2	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu μ	-	EN 1931	20 000	20 000	20 000	20 000
Reakce na oheň	-	EN ISO 11925-1 EN 13501-1	E	E	E	E

TEXSA SYSTEMS SLU si vyhrazuje právo měnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění a odmítá veškerou odpovědnost za případné vady způsobené v důsledku nevhodného použití výrobku. Hodnoty uvedené v technickém listu jsou průměrné hodnoty ze zkoušek v naší laboratoři.

TEXSA SYSTEMS SLU. c / Ferro 7, Pol. Ind. Múze Pegreí 08.755 Castellbisbal-Barcelona (+34) 93 635 14 00