



Technický list výrobku

Podkladní asfaltový pás ventilační

IZOBIT PP - 50/70

Č. j.	Vlastnost		Hodnota
1.	Viditelné vady		Výrobek je bez viditelných vad
2.	Rozměry	Délka	20,0 m (± 1 %)
		Šířka	1,0 m (± 1 %)
		Tloušťka	2,1 mm (± 5 %)
3.	Přímost (maximální odchylka)		1,0 mm (± 5 %)
4.	Perforace		Ne méně než 12 %
5.	Průměr otvorů		40 mm (± 5 %)
6.	Obsah složek rozpustných v chloroformu		Ne méně než 700 g/m ²
7.	Požární odolnost zevnitř		Neurčeno
8.	Pružnost při 0 °C (horní/spodní povrch)		Žádné praskliny
9.	Teplotní odolnost 70 °C do 2h		Nepřípustné zatékání hmoty
10.	Koncentrace přírodních radioaktivních prvků f1		Ne větší než 1
11.	Koncentrace přírodních radioaktivních prvků f2, Bq/kg		Ne větší než 185

* platí pro testované střešní systémy

Množství na paletě	20 rolí (400 m ²)
Typ vložky	Polyesterová rohož
Typ asfaltové hmoty	Oxidovaný asfalt
Typ provedení povrchu	Vrchní povrch – Jemnozrný posyp
	Spodní povrch – Jemnozrný posyp

IZOBUD Sp. z o.o.

Lesná, č.p. 4 , Łaki Kozielskie, PSČ 47 150, Lesnica, Polsko

tel. +48 77 4615287, fax. +48 77 4639730

www.izobit.com.pl

KST MEMBRANE s.r.o.

Koksární 1152

Ostrava, 70200

IČO: 286 242 20

www.kompletni-strecha.cz

Informace ohledně zdraví a bezpečnosti:

Podmínky skladování, přepravy a použití:

1. Přepravujte a skladujte jen jednu paletu ve stojaté poloze.
2. Skladujte ve vzdálenosti nejméně 120 cm od radiátorů a ostatních zdrojů tepla za podmínek zamezujících zvlhčení a nevystavujte nadměrnému působení slunečního záření a mrazu.
3. **Používejte jako podkladní prvek vícevrstevných střešních krytin, na úpravu pronikání vodních par.**
4. Rozvíjení a pokládku vykonávejte při okolní teplotě 5 ÷ 35 hodin v teplotě přesahující +18 °C. Před zahájením pokládky, skladujte asfaltové pásy po dobu minimálně 24 C. Přímě před zahájením pokládky doporučujeme asfaltový pás uložit na rovném povrchu pro narovnání, co zabraňuje vzniku hrbolků po položení pásů na podkladu.
5. Podklad musí být čistý, rovný, zbaven nečistot. Vlhkost betonového nebo zděného podkladu nesmí přesahovat 5%. Před pokládkou asfaltových pásů na betonovém nebo zděném podkladu doporučujeme aplikaci asfaltového základu.
6. **Asfaltový pás by měl být instalován s přesahy max. 3cm. Pás se nenahřívá a ani nelepí. V ploše musí být umístěny komínky min. 1ks/40m². Od okrajů střechy a detailových míst musí být ventilační pás odsunutý min. 50cm.**
7. Přitlačte k podkladu pokryvačským válečkem. Přitlačování asfaltových pásů k podkladu botou nebo nástrojem a předměty, které nejsou k tomu určené je nepřijatelné.
8. Nepoužívejte asfaltové pásy při působení chemických látek rozpouštějících, nebo rozkládajících asfalt, např. chloroform, benzen, toluen, ropné produkty, koncentrovaná kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina máselná, kyselina olejová, fenol a pyridin a jejich deriváty.
9. V souladu s aktuálně platnými právními předpisy z oblasti stavebnictví, včetně aktuálních norem, musí být celek pokryvačských prací prováděn osobou odborně způsobilou v oboru vykonávání hydroizolačních prací, a kdy je to nutné, také pod dozorem oprávněné osoby.
10. Výše uvedené informace nejsou podrobným návodem na vykonávání střešních krytin.
11. Právní předpisy z oblasti stavebnictví, normy a stavební projekt jsou a vždy budou považované za nadřazené vůči našim doporučením.

Technická specifikace: Národní technické posouzení IMBiGS-KOT-2020/0023

IZOBUD Sp. z o.o.

Lesná, č.p. 4 , Łaki Kozielskie, PSČ 47 150, Lesnica, Polsko

tel. +48 77 4615287, fax. +48 77 4639730

www.izobit.com.pl

KST MEMBRANE s.r.o.

Koksární 1152

Ostrava, 70200

IČO: 286 242 20

www.kompletni-strecha.cz