



Technický list výrobku

Podkladní asfaltový pás svařovaný horkým vzduchem modifikovaný kopolymerem SBS

MULTIBIT P15 G 200 S 4 SBS

1023

Č. j.	Vlastnost		Hodnota
1.	Viditelné vady		Výrobek je bez viditelných vad
2.	Rozměry	Délka	Min. 7,5 m
		Šířka	Min. 1,0 m
		Tloušťka	4,0 mm ($\pm 0,2$)
3.	Vodotěsnost při tlaku 60 kPa i 200 kPa		Splňuje požadavky
4.	Vodotěsnost po protažení při nízké teplotě		Neurčeno
5.	Reakce na oheň		Třída E
6.	Rozměrová stabilita		Neurčeno
7.	Maximální tahová síla	Směr podélně	2000^{+500}_{-500} N/50 mm
		Směr příčně	2700^{+500}_{-500} N/50 mm
8.	Protažení při maximální tahové síle	Směr podélně	15^{+10}_{-8} %
		Směr příčně	15^{+10}_{-8} %
9.	Ohebnost při nízké teplotě		$\leq -15^{\circ}\text{C}$
10.	Odolnost proti stékání při vysoké teplotě		$\leq +90^{\circ}\text{C}$
11.	Přímot		Odchylka nepřesahuje 15mm při délce 7,5m (proporcionálně i k ostatním délkám)
12.	Odolnost na úder		Neurčeno
13.	Odolnost spoje (odolnost na stříh)	Podélný spoj	1900^{+500}_{-500} N/50 mm
		Příčný spoj	1900^{+500}_{-500} N/50 mm
14.	Odolnost na statickou zátěž		10 kg
15.	Odolnost proti prorůstání kořenů		Neurčeno
16.	Přilnavost posypu		Neurčeno
17.	Odolnost při působení vnějšího požáru		Broof (t1); Broof (t3)
18.	Odolnost při působení požáru z vnitřní strany REI*		Neurčeno
19.	Odolnost spoje (odolnost proti odlupávání)	Podélný spoj	Neurčeno
		Příčný spoj	Neurčeno
20.	Odolnost proti roztrhání (hřebíkem)	Podélný směr	200^{+100}_{-100} N
		Příčný směr	200^{+100}_{-100} N
21.	Nebezpečné látky vymezené právními předpisy		Neobsahuje azbest, uhelný dehet

*platí pro testované střešní systémy

IZOBUD Sp. z o.o.

Lesná, č.p. 4, Łaki Kozielskie, PSČ 47 150, Lesnica, Polsko

tel. +48 77 4615287, fax. +48 77 4639730

www.izobit.com.pl

KST MEMBRANE s.r.o.

Koksární 1152

Ostrava, 70200

IČO: 286 242 20

www.kompletni-strecha.cz

Množství na paletě	24 rolí (180 m ²)	
Typ osnovy	Skelná tkanina	
Typ asfaltové hmoty	Modifikovaný asfalt SBS	
Typ provedení povrchu	Vrchní povrch	Jemnozrnný posyp
	Spodní povrch	Umělohmotná fólie

Informace ohledně zdraví a bezpečnosti:

Podmínky skladování, přepravy a použití:

1. Přepravujte a skladujte jen jednu vrstvu ve stojaté poloze. Skladujte ve vzdálenosti nejméně 120 cm od radiátorů a ostatních zdrojů tepla, za podmínek zamezujících zvlhčení a nevystavujte nadměrnému působení slunečního záření.
2. **Používejte pro izolaci střech, jako podkladní prvek vícevrstvých střešních krytin na betonovém, resp. dřevěném základu, nebo na vrstvě tepelné izolace a při montáži izolace proti vlhkosti – při izolaci vodorovných podlah, základů, litých betonových podkladů, teras a desek v přímém styku se zeminou a izolaci svislých podzemních částí budov za podmínek, které vylučují působení hydrostatického tlaku vody.**
3. Počet vrstev asfaltových pásů při vykonávání svislé a vodorovné izolace proti vlhkosti určujte na základě stávajících vláhových poměrů v půdě, na které bude stavěna budova s ohledem na hloubku její založení. Umožňují-li to ostatní podmínky můžete dát jen jednu vrstvu izolace proti vlhkosti.
4. Rozvíjení a pokládky vykonávejte při okolní teplotě 5 ÷ 35° C. Před zahájením pokládky, skladujte asfaltové pásy po dobu minimálně 24 hodin v teplotě přesahující +18° C. Přímo před zahájením pokládky doporučujeme asfaltový pás uložit na rovném povrchu pro narovnání, co zabráňuje vzniku hrbolků po položení pásů na podkladu.
5. Podklad musí být čistý, rovný, zbaven nečistot. Vlhkost fošen, hranolů a latí použitých pro stavbu střechy, na které bude ukládaná izolace z asfaltových pásů, nesmí přesahovat 22%. Vlhkost betonového nebo zděného podkladu nesmí přesahovat 5%. Před pokládkou asfaltových pásů na betonovém nebo zděném podkladu doporučujeme aplikaci asfaltového základu. Dřevěné podklady impregnujte nátěrem zabezpečujícím ochranu proti biologické korozi.
6. **Pásy připevněte mechanický, nebo horkým vzduchem ke střešním podélným podkladům s minimálně 8 cm přesahem. Při montáži svislé nebo vodorovné izolace proti vlhkosti, připevněte ji horkým vzduchem s minimálně 15 cm přesahem.** Dodatečné mechanické připevnění vrchních okrajů asfaltových pásů svislé izolace, je přípustné pod podmínkou ochrany míst upevnění asfaltovou hmotou. Vodorovné zabezpečení teras se doporučuje vykonávat z minimálně dvou vrstev izolace, kde první vrstva se pokládá volně na vrstvě tepelné izolace a druhá vrstva je připevňována pomocí tepelného svařování. Neaplikujte asfaltový základ na vrstvu tepelné izolace. Další vrstvy libovolného typu n-vrstvé izolace pokládejte tak, aby okraje vrchní vrstvy asfaltových pásů byly posunuté vůči spodní vrstvě o vzdálenost odpovídající 1/n šířky pásu.
7. Přitlačte k podkladu pokryvačským válečkem. Přitlačování asfaltových pásů k podkladu botou nebo nástrojem a předměty, které nejsou k tomu určené je nepřijatelné.
8. Nepoužívejte asfaltové pásy při působení chemických látek rozpouštějících, nebo rozkládajících asfalt, např. chloroform, benzen, toluen, ropné produkty, koncentrovaná kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina máselná, kyselina olejová, fenol a pyridin a jejich deriváty.
9. V souladu s aktuálně platnými právními předpisy z oblasti stavebnictví, včetně aktuálních norem, musí být celek pokryvačských prací prováděn osobou odborně způsobilou v oboru vykonávání hydroizolačních prací, a kdy je to nutné, také pod dozorem oprávněné osoby.
10. Výše uvedené informace nejsou podrobným návodem na vykonávání střešních krytin.
11. Právní předpisy z oblasti stavebnictví, normy a stavební projekt jsou a vždy budou považované za nadřazené vůči našim doporučením.
12. **Záruční doba produktu je 10 let.**

Technická specifikace: EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004

IZOBUD Sp. z o.o.

Lesná, č.p. 4 , Łaki Kozielskie, PSČ 47 150, Lesnica, Polsko
tel. +48 77 4615287, fax. +48 77 4639730
www.izobit.com.pl

KST MEMBRANE s.r.o.

Koksární 1152
Ostrava, 70200
IČO: 286 242 20
www.kompletni-strecha.cz

IZOBUD Sp. z o.o.

Lesná, č.p. 4 , Laki Kozielskie, PSČ 47 150, Lesnica, Polsko
tel. +48 77 4615287, fax. +48 77 4639730

www.izobit.com.pl

KST MEMBRANE s.r.o.

Koksární 1152
Ostrava, 70200
IČO: 286 242 20

www.kompletni-strecha.cz