

Prohlášení o vlastnostech  
Č. 195/IZOB/2025



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

***Střešní asfaltový pás modifikovaný elastomerem SBS***

***IZOBIT POWER COOL WHITE 53***

2. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

***a) střešní hydroizolace podléhající zkoušce reakce na oheň***

***b) střešní hydroizolace***

***c) střešní hydroizolace podléhající vnější zkoušce požární odolnosti***

3. Jméno, firma a kontaktní adresa výrobce:

***Izobud Sp. z o.o. , Lesná, č.p. 4 , Laki Kozielskie, PSČ 47 150 Lesnica, Polsko***

4. Systém, nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

**Systém 2+ pro použití b, Systém 3 pro použití a, c**

5. Harmonizovaná norma:

***EN 13707:2004+A2:2009***

Oznámený subjekt:

***Institut pro testování a certifikaci, a. s.***

***Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín,***

***číslo notifikované osoby: 1023, 1488, 1454***

6. Deklarované vlastnosti:

| <b><i>Základní charakteristiky</i></b>          |              | <b><i>Vlastnost</i></b>                      |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Vodotěsnost při tlaku 10 kPa (metoda B)         |              | Splňuje                                      |
| Reakce na oheň                                  |              | Třída E                                      |
| Odolnost při působení vnějšího požáru           |              | Broof (t1); Broof (t3)                       |
| Ohebnost                                        |              | ≤ -28 °C                                     |
| Odolnost proti prorůstání kořenů                |              | NPD                                          |
| Odolnost na statickou zátěž (metoda A)          |              | 20 kg                                        |
| Odolnost proti nárazu (metoda A, metoda B)      |              | 2000 mm                                      |
| Maximální tahová síla                           | Směr podélně | 1100 <sup>+300</sup> <sub>-300</sub> N/50 mm |
|                                                 | Směr příčně  | 900 <sup>+300</sup> <sub>-300</sub> N/50 mm  |
| Protažení při maximální tahové síle             | Směr podélně | 60 <sup>+30</sup> <sub>-30</sub> %           |
|                                                 | Směr příčně  | 60 <sup>+30</sup> <sub>-30</sub> %           |
| Odolnost spoje<br>(odolnost smyku)              | Podélný spoj | 800 <sup>+300</sup> <sub>-300</sub> N/50 mm  |
|                                                 | Příčný spoj  | 1000 <sup>+300</sup> <sub>-300</sub> N/50 mm |
| Odolnost spoje<br>(odolností proti odloupávání) | Podélný spoj | 200 <sup>+100</sup> <sub>-100</sub> N/50 mm  |
|                                                 | Příčný spoj  | 200 <sup>+100</sup> <sub>-100</sub> N/50 mm  |
| Nebezpečné látky vymezené právními předpisy     |              | NPD                                          |
| Odolnost proti roztrhání<br>(hřebíkem)          | Podélný směr | 300 <sup>+150</sup> <sub>-150</sub> N        |
|                                                 | Příčný směr  | 350 <sup>+150</sup> <sub>-150</sub> N        |
| Odolnost proti roztékání při vysoké teplotě     |              | -26 (-+5) °C                                 |

7. Užitékové vlastnosti výrobku, specifikovaného výše, jsou ve shodě s přehledem vlastností uvedeném v tomto prohlášení. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**V Loukách Kozielských, dne 10. 6. 2025**  
(místo a datum vyhotovení)

**»IZOBUD«** Sp. z o.o.  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Joachim Sekler*

(jménem výrobce podepsal)